

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-20
	FICHA TÉCNICA	VERSION: 4
	STUCCO FACIL	N ° de Páginas: 3

1. DESCRIPCIÓN

El STUCCO FACIL® es un material de forma coloide para nivelar superficies, fabricado con base en resinas acrílico estirenadas y aditivos especiales para darle propiedades de manejabilidad, estabilidad, nivelación, secado y resistencia.

El STUCCO FACIL® tiene la facilidad de rellenar muros y cielos repellados y proporcionar un acabado liso.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Humedad: 28.0 – 30.0 % p/p

Tiempo de secamiento: 2 horas al tacto; 4 horas entre capa y capa

Tiempo de secado total 30 días. Solo después de este tiempo es que se produce el curado o cristalizado final, que permite la resistencia a lluvias o al lavado de la superficie tratada.

3. USOS

La función del STUCCO FACIL® es llenar y dejar un acabado liso, se aplica sobre repellos o revoques que han sido asentados con llana metálica.

El sustrato debe estar libre de polvo y suciedad. Se puede diluir adicionando agua o SOLUCIÓN P-28®. Se aplica con llana metálica y espátula.

Cada capa no debe superar 0.5mm., al aplicar nuestro producto el muro debe estar totalmente seco. Tres capas son suficientes para dar un acabado óptimo pero pueden aplicarse las capas que se deseen conservando los tiempos estimados.

4. APLICACIÓN

- Raspe o rasquetee el muro o superficie con una llana metálica, cepillo de alambre, con lija o con un platacho de madera al cual se le pega la lija a fin de limpiar la superficie a trabajar, para retirar material suelto o sustancias que impidan la adherencia del producto.
- Barra el área de aplicación y el lugar de trabajo.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-20
	FICHA TÉCNICA	VERSION: 4
	STUCCO FACIL	N ° de Páginas: 3

- Acondicione el material con agua o SOLUCIÓN ACRÍLICA P-28® preferiblemente.
- Aplique el producto siguiendo una trayectoria horizontal y vertical, intercalando las capas.
- Deje secar entre capa y capa según especificaciones técnicas de esta ficha.
- En la medida que el material vaya secando asiente el producto en cada capa aplicada con el fin de evitar escalerados y brozas que se van formando por la falta de uniformidad de las superficies y la aplicación. Si es posible entre capa y capa, lije la superficie a fin de eliminar brozas o resaltos dejados de la aplicación anterior o desperfectos de la superficie final de la última capa.
- Cuando el material vaya secando, asiente con la llana, humedeciéndola con una carpeta o trapo húmedo.
- Una vez terminado de aplicar el material, dejar secar la última capa entre 6 a 8 horas para pulir con lija de papel No. 180.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Una vez destapado el producto consumase en su totalidad.
- En el momento de la aplicación mantenga siempre el recipiente limpio en los bordes para evitar que se seque y luego este producto seco contamine con partículas gruesas el material existente en el recipiente.
- Evite regresar el material sobrante de cada aplicación a la cubeta ya que este material se ha secado en parte, contaminara el producto y rallara la superficie al aplicar la siguiente mano.
- Antes de cerrar la cubeta limpie los bordes de la cubeta y coloque el plástico protector.
- En repellos nuevos se debe dejar curar o secar de 25 a 30 días antes de aplicar el producto.
- Al no dejar secar el STUCCO FACIL® al menos 24 horas luz día, el material se puede avejigar o embombar en ciertas áreas donde la película del producto queda demasiado gruesa.
- Si en el momento de la aplicación del producto el clima es húmedo, el material debe dejarse secar por un tiempo mínimo de 36 horas luz día entre capa y capa.
- Si se prevén lluvias, no se debe aplicar el producto. Si ya se encuentra aplicado el material, se deben proteger los muros o la superficie, hasta su secado definitivo, por lo menos, por los 10 días posteriores a la aplicación,

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-20
	FICHA TÉCNICA	VERSION: 4
	STUCCO FACIL	N ° de Páginas: 3

para evitar la aparición de grietas, fisuras o ampollamientos ya que el material absorbe toda la humedad.

- Al acondicionar el producto se puede adicionar agua, SOLUCIÓN ACRÍLICA P-28® u OLEOCRIL® si se desea retardar el secado del mismo.
- Siempre adicionar la misma cantidad de agua o SOLUCIÓN ACRILICA P-28® por cubeta de STUCCO FACIL® para conservar el tono y la textura que da el material.
- Tener en cuenta que los estucos plásticos se deben manejar bajo el mismo sistema, es decir, un producto acrílico no debe combinarse con un producto en polvo, ya que son sistemas diferentes y no funcionan de la misma manera. Si se repella o se rellena una superficie con un producto en polvo, no se recomienda utilizar ningún estuco plástico.
- Los residuos del lavado de herramientas y empaques no deben ser arrojados a desagües, esto ocasiona obstrucciones en las tuberías y contaminación de las aguas residuales.

6. RENDIMIENTO

Aproximadamente 2Kg. por m².

7. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Debe almacenarse en un lugar fresco y en arrumes no mayores a 3 unidades. Una vez destapado el producto consumase en su totalidad.

El STUCCO FACIL® es un producto no tóxico, no produce alergia al contacto, por cuanto no contiene productos tóxicos.

8. PRESENTACION

El STUCCO FACIL® se encuentra disponible en el mercado para su aplicación en cuñete de 30Kg peso aproximado, 2.5 galones y en 1 galón.

Solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando al 8855335 en Cali o visite nuestra página Web www.ospinayasociados.com para mayor información.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021