

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.	CODIGO : FT-GC-06
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 4
	PIGMENTO SPACK	Nº de Páginas: 3

1. DESCRIPCIÓN

Pintura al agua tipo emulsión para uso exterior de alta resistencia. Elaborada a base de resinas Acrílicas, pigmentos inorgánicos, cargas con granulometría por debajo de 400 mesh, conservadores y aditivos químicos varios. Para repintes de superficies rústicas y lisas. Resistente a la intemperie, gran poder cubriente, flexible, decorativa.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Viscosidad: 10000-14000 cps, Brookfield RVTD aguja N° 5, 10 rpm.

pH: 7-9.

Densidad: 1.6

Porcentaje de Sólidos: 45%

Tiempo de secado: al tacto, máx. 1 hora; para repintar, máx. 4 horas. Resistencia máxima, en 30 días.

Color: Diversidad de tonos según el catálogo de Pigmento Spack®.

El Pigmento Spack® cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 5828, de acuerdo a los parámetros de la resolución 1154 de Junio 22 de 2016.

PINTURA AL AGUA TIPO EMULSIÓN PARA USO EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA

Intemperismo artificial (Retención del color)	$\Delta E \leq 4$
Intemperismo artificial (Cuarteamiento superficial)	10
Resistencia al agua	Cumple
Resistencia a hongos y algas	Cumple. No hay presencia
Cuarteamiento a alto espesor (mudcracking)	No presenta

3. USOS

Ideal para superficies con Stroked® o Graniplas y estucos Rústicos. Para pintar pisos nivelados similares al repello, culatas, perlita, durita, láminas de eternit, láminas de icopor, triplex, perfilaría metálica, y muros estucados, repintes de superficies con Stroked® o graniplast, y líneas de tráfico.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.	CODIGO : FT-GC-06
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 4
	PIGMENTO SPACK	Nº de Páginas: 3

4. APLICACION


- La superficie debe cumplir con los requisitos de limpieza, desprovista de polvo, grasa y humedad.
- Barra muy bien el área de aplicación y el lugar de trabajo.
- A un Galón de PIGMENTO SPACK® agregue 1/4 de Agua o SOLUCIÓN ACRÍLICA P-28®.
- Lavar la superficie con agua y jabón, limpiando con un cepillo plástico de fibra dura.
- Aplicar el Pigmento Spack® preparado, con brocha o rodillo, Dejar secar como mínimo 4 horas para dar una segunda mano, si es posible, aplíquela al día siguiente.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar primero la superficie, lavar el muro con agua y jabón. No resanar con Yeso ya que es un producto receptor de agua y una vez aplicada cualquier Pintura Acrílica, al caerle agua, esta se sopla.
- El producto no deberá mezclarse con ningún otro, excepto con agua o con Solución Acrílica P-28® en la proporción indicada 2x1, cuando se trate de fondeos.
- Si se prevén lluvias, no se debe aplicar el producto. Si ya se encuentra aplicada la pintura, se deben proteger los muros o la superficie, hasta su secado definitivo, por lo menos, por los 10 días posteriores a la aplicación, para evitar la aparición de manchas o ampollamientos ya que el producto absorbe toda la humedad. Recordar que el secado total son 30 días.
- Lavar los equipos, brochas, rodillos etc., con agua limpia y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. El producto adquiere su resistencia máxima después de 30 días.
- Cuando utilice materiales de diferente lote haga estos cambios en esquinas o filos, la empresa no se responsabiliza de cambios de tonos cuando el material es aplicado de diferentes lotes.
- Después de abierto el recipiente consumase en su totalidad.
- Los sobrantes de material por efectos del lavado de las herramientas y de la cubeta de trabajo, no deben botarse por los desagües, ocasiona taponamientos de cañerías y contaminación de las aguas residuales.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.	CODIGO : FT-GC-06
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 4
	PIGMENTO SPACK	Nº de Páginas: 3

6. RENDIMIENTO

Sobre STOKED®, Repellos o rústicos similares, 2 manos del mismo tono. Con un galón se cubre de 20m² a 25 m²

Para cambio de tonos oscuros a claros, rinde 15 a 20 m² por Galón a dos manos.

7. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Doce meses en su envase original bien cerrado sin agregar solvente, en un sitio fresco y bajo techo y a una temperatura no inferior a 5°C ni superior a 40°C. Para eliminar pequeñas manchas de polvo o suciedad, lavar con agua y detergente, usando un paño suave o cepillo de cerdas suave.

PIGMENTO SPACK® es un producto no tóxico, no produce alergia al contacto. Utilizar implementos normales de protección para contacto prolongado.

8. PRESENTACION

El PIGMENTO SPACK®, se encuentra disponible en el mercado en presentación de ¼ de galón, 1 Galón, 2.5 Galones y Cubeta de 5 Galones.

Pigmento Spack® es una marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Para mayor conocimiento de la aplicación de nuestros productos, solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando desde Cali al 8855335 o visite nuestra página Web para mayor información www.ospinayasociados.com.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021